



BRUNEX®
DIE TÜR DER SCHWEIZER

MERKBLATT BRUNEX® GRUNDIERUNG FÜR AUSSENTÜREN

1. ALLGEMEINE INFORMATION

- 1.1.** Bei der von BRUNEX® gelieferten Grundierung für Aussetüren handelt es sich um einen zweischichtigen Aufbau bestehend aus einem Imprägniergrund auf Basis einer 2K Epoxy-Polyamidkombination und einem 2K Spritzfüller auf Polyurethanharzbasis.
- 1.2.** Produktbezeichnung: AARIT 260A 2K Epoxy Imprägnierung, AAROPUR MONOFILL 129A 2K Spritzfüller für Holzwerkstoffe
- 1.3.** Anwendung: Geeignet als Spritzfüller für die Vorbereitung auf Holzuntergründen wie Hartfaserplatten, Holz, beschichtete- und unbeschichtete MDF Werkstoffe im Innen- und Aussenbereich.

2. ÜBERLACKIERBARKEIT

- 2.1.** Der Spritzfüller ist überlackierbar mit allen gängigen wasserverdünnbaren und lösemittelhaltigen 1- und 2K-Zwischen- und Deckbeschichtungen.
- 2.2.** Da generell keine Garantie für eine Kompatibilität von verschiedenen Lacksystemen existiert, ist vom Verarbeiter auf jeden Fall eine Vorabprüfung (Haftungs- und Verträglichkeitsprüfung) mit der vorgesehenen Oberflächenbeschichtung durchzuführen.

3. VERARBEITUNGSHINWEISE

- 3.1.** Der Spritzfüller muss staub-, schmutz- und fettfrei sein. Das Abreiben mit Verdünnung wird nicht empfohlen.
- 3.2.** Um eine gute mechanische Haftung auf dem Spritzfüller zu gewährleisten, ist dieser vor der Weiterverarbeitung mit entsprechender Körnung ($\leq 240-340$) gut anzuschleifen.
- 3.3.** Bei der Aufbringung von Oberflächenmaterialien sind die Richtlinien des entsprechenden Herstellers zur Auftragsart, Auftragsmenge, Mischungsverhältnis und Trocknung der Lackflotten zu beachten.
- 3.4.** Je nach Anspruch an die fertige Oberfläche sind ein weiterer Füllgrund oder mehrere Spritzdurchgänge mit Zwischenschliff vorzusehen.

Bei diesen Angaben handelt es sich in Teilen um einen Auszug der Produktinformationen Stand 2007/1 und 2008/1 von der Fa. aarolac ag. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik und sind als Richtlinien gedacht. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Sorgfaltspflicht und die Verantwortung für die weitere Oberflächenbehandlung liegen beim Weiterverarbeiter.

Türenfabrik Brunegg AG
Stand Juli 2014



TÜRENFABRIK BRUNEGG AG

Kirchstrasse 3
5505 Brunegg
Schweiz

Telefon +41 (0) 62 887 30 50
Telefax +41 (0) 62 887 30 60
E-Mail verkauf@brunex.ch

Rue de Vevey 218
1630 Bulle
Suisse romande

Telefon +41 (0) 26 913 03 20
Telefax +41 (0) 26 913 03 29
E-Mail verkauf@brunex.ch

HOLEN SIE SICH
JETZT UNSERE APP
FÜR IHR iPad!