

# GYSO-Flamm Cryl 365

## Produkt

Feuerhemmende, schwer entflammbare, plastoelastische Dichtungsmasse auf Acryldispersions-Basis.

## Eigenschaften

Plastoelastisch, halogenfrei, mit guter Haftung auf Holz, Holzverbundwerkstoffe, Faserzement, Gips, Beton, Putz und Mauerwerk. Anstrichverträglich nach DIN 52452-4. Nach erfolgter Aushärtung mit den meisten Anstrichsystemen überstreichbar. Brandkennziffer: 5.3, VKF zugelassen, Z-Nr. 17108.

## Anwendungsbereich

Zur Abdichtung von Anschlussfugen mit mässiger Dehnungsbelastung im Innenbereich, wo feuerhemmende Anforderungen gestellt werden z.B. bei Fenster- und Türanschlüssen, Wand- und Deckenanschlüssen bei Trenn- und Leichtbauwänden, Rohr- und Kabeldurchführungen usw.

## Verarbeitung

Untergründe müssen tragfähig, fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Fugenränder bei Bedarf mit GYSO-Abdeckband CA oder ST abkleben. Fugen mit geeigneten, feuerhemmenden Materialien (z.B. GYSO-Fiberfax Dichtband, GYSO-Fiberfax Rundschnur) oder Steinwolle vorfüllen. Mindestfugen-Dimension Breite 6 mm / Tiefe 5 mm.

Zur Haftverbesserung auf saugende, poröse Untergründe wird eine Vorbehandlung mit wasserverdünnter Dichtmasse (Verhältnis ca. 4:1, Ablüftzeit ca. 30 Min.) empfohlen.

Dichtmasse mit Hand- oder Pressluftpistole satt und ohne Lufteinschlüsse gleichmässig in die Fuge einbringen, überschüssiges Material mit geeignetem Werkzeug (Fugenspachtel) entfernen und Fuge vor der Hautbildung mit klarem Wasser nachglätten. Keine Abglättmittel oder Seifenwasser verwenden.

## Technische Daten

Basis	Acryl-Dispersion	
Konsistenz	pastös, standfest	
Spezifisches Gewicht	1,58 g/cm <sup>3</sup>	
Shore-A-Härte	ca. 25	
Hautbildungszeit	ca. 10 Minuten	(23° C; 50 % RLF)
Durchhärtungszeit	ca. 2 mm/24 h	(23° C; 50 % RLF)
Volumenverlust beim Aushärten	ca. 15 %	(ISO 10563)
Temperaturbeständigkeit	- 25° C bis + 80° C	
Verarbeitungstemperatur	+ 5° C bis + 40° C	
Gebrauchsdehnung	12,5 %	
Überstreichbarkeit	nach ca. 1 Woche	
Baustoffklasse	B2	
Brandkennziffer Schweiz	5.3	
VKF-Zulassung	Z-Nr. 17108	

# GYSO-Flamm Cryl 365

## Lieferform

Gebinde	Kartusche à 310 ml , Karton à 12 Kartuschen
Farbe	weiss (grau auf Anfrage erhältlich)
Haltbarkeit	24 Monate ab Produktionsdatum (kühl und trocken)

## Besonderes

**Vor Frost schützen - nicht unter + 5 °C verarbeiten.**

Für Glas, Metall- und Kunststoffanschlüsse, für Anwendungen im Sanitärbereich, auf Marmor und Naturstein, auf bituminöse Untergründe sowie für Anwendungen mit stetigem Feuchtigkeitskontakt nicht geeignet.

## Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.